

MASTIC POLYESTER MULTI SUPPORT ARME Mastic polyester armé, chargé en fibre de verre, résistant aux solvants et offrant une excellente adhérence. Durcissement rapide quelle que soit l'épaisseur. Très bonne résistance grâce aux fibres de verre incorporées.



Mode d'emploi :

1. Les surfaces de contact doivent être propres, sèches, rugueuses et exemptes de graisse.



2. Mélanger 1 noix de mastic pour 1 petit pois de durcisseur. Bien mélanger pour obtenir une pâte homogène. Durée de vie en pot : 5 min. à 20°C.



3. Appliquer sur la surface à réparer à l'aide de la spatule, puis attendre 15-20 min. avant tout ponçage. Un surdosage de durcisseur peut provoquer une modification de la teinte du vernis de finition. Pour raccourcir les temps de durcissement, en particulier en hiver, nous recommandons de préchauffer les surfaces métalliques ponçées à l'aide d'un radiateur parabolique avant l'application du mastic.