

# MASTIC DE FINITION BLANC POLYESTER

Mastic polyester très fin à très faible porosité.  
Facilement ponçable, donne un aspect très fin.  
Durcissement rapide.



## Mode d'emploi :

1. Les surfaces de contact doivent être propres, sèches, rugueuses et exemptes de graisse.



2. Pour 100 g de mastic ajouter 2 à 3 cm de durcisseur sortant du tube. Bien mélanger. Le temps de mise en oeuvre est de 5 minutes à 20°C. A température plus élevée ou avec plus de durcisseur, ce temps diminue.



3. Appliquer sur la surface à réparer à l'aide d'une spatule, puis attendre 15 min. avant ponçage.