

MASTIC DE REBOUCHAGE

Mastic polyester standard type destiné au remplissage de creux en carrosserie, de fentes dans le bois et de trous dans le béton et la pierre. Facilement et rapidement ponçable. Durcissement rapide. Résiste à 80 °C.



Mode d'emploi :

1. Le support doit être propre, exempt de graisse, sec et rugueux.



2. Bien mélanger mastic + durcisseur
(1 noix de mastic pour 1 petit pois de durcisseur).
Temps de mise en œuvre : 5 min. à 20 °C.



3. Appliquer sur la surface à réparer à l'aide d'une spatule, puis attendre 15 min. avant ponçage.