

# MASTIC EN SPRAY DE FINITION POLYESTER

Mastic acrylique pulvérisable pour égaliser les petites irrégularités, éraflures ou traces de ponçage, et lisser la surface avant application de peinture.



## Mode d'emploi :

1. Les surfaces de contact doivent être propres, sèches, rugueuses et exemptes de graisse. Protéger le pourtour de la zone à réparer contre les brouillards de produit.



2. Avant emploi, agiter vigoureusement l'aérosol pendant 3 minutes environ et de temps en temps pendant l'application



3. Projeter à une distance de 25 à 30 cm et appliquer en couches fines et croisées. Laisser sécher au moins 10 mn entre chaque couche. Le mastic est ponçable au bout d'1 heure environ. Température de travail : 18-25 °C. Rendement selon la nature et la couleur du support, pour une épaisseur de couche de 20 µm : 150 ml pour environ 0.3 m<sup>2</sup>, 400 ml couvrent environ 0.8 m<sup>2</sup>.

Appliquer un primaire pour les surfaces métalliques (acier, fer). Après usage, pour conserver l'aérosol, le retourner et le purger. Conservation : 10 ans, si les conditions de stockage sont respectées (entre 10 et 25 °C, degré d'humidité relative à 60 % max.), dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et des rayons directs du soleil.