

Le **Mastic de Remplissage** s'utilise pour la réparation de bosses sur la carrosserie, et peut être appliqué en couches de toutes épaisseurs sans risques de formation de crevasses. Résistant à 80°C.



Le support doit être propre, exempt de graisse, sec et rugueux.



Mélanger 2-3 g de durcisseur BPO (cordon d'env. 3 cm sortant du tube) à 100 g de mastic jusqu'à obtention d'une couleur homogène. Durée de vie en pot : 5 min. à 20°C.



Appliquer à la spatule sur la surface à réparer. Attendre 15 min. avant de poncer

SOLOCAR PRO

MASTIC DE REMPLISSAGE

*Pour dégrossissage et remplissage
de creux importants.
Bonne capacité de remplissage.*

 SANS
STYRÈNE

 DURCIT
RAPIDEMENT

 FACILEMENT
PONÇABLE

SOLO P

