

Le Mastic de Finition s'applique sur le Mastic de Remplissage et la Résine Armée, ou directement sur le métal. On obtient après ponçage une surface lisse et non poreuse, sur laquelle une couche d'apprêt peut être directement appliquée. Résistant jusqu'à 80°C.



1 La surface à traiter doit être propre, sèche, rugueuse et dégraissée.



2 Mélanger 2-3 g de durcisseur BPO (cordon d'env. 3 cm sortant du tube) à 100 g de mastic, jusqu'à obtention d'une couleur homogène. Durée de vie en pot : 5 min. à 20°C.



3 Appliquer sur la surface à égaliser à l'aide d'une spatule. Attendre 15 min. avant de poncer. Nettoyer les outils avec le Super Nettoyant.

SOLOCAR PRO

MASTIC DE FINITION

Pour finition après dégrossissage ou remplissage de légers creux. Très fin.



SANS STYRÈNE



DURCIT RAPIDEMENT



FACILEMENT PONÇABLE



