

MAT DE VERRE POUDRE

Mat de verre avec liant en poudre à base de fibres coupées, et traité silane, utilisés pour la fabrication de pièces résistant aux intempéries ou au contact de l'humidité, et le renforcement.

Bonnes propriétés d'imprégnation et répartition homogène de la masse surfacique.

Mise en œuvre dans la stratification manuelle pour l'usage courant. Très facile à draper. Utilisation avec des résines polyester et vinylester même en cas de faible contrainte chimique, et époxy.

Mise en œuvre :

Pour la mise en œuvre manuelle des moulages au contact, des processus sous vide et par injection.

Mat de verre	225 g/m ²	300 g/m ²	450 g/m ²	600 g/m ²
Consommation de résine en application manuelle	3 x le poids de verre	3 x le poids de verre	3 x le poids de verre	3 x le poids de verre
Poids-proportion de résine et épaisseur de la couche	700 g = 0.7 mm	900 g = 0.9 mm	1200 g = 1.2 mm	1800 g = 1.8 mm