FICHE TECHNIQUE

Sphere.core FLOWMAT 180/600/60PAN

Rev. 2 - 2009

Mat de fils coupés

DESCRIPTION

Mat de fibres de verre cousues avec un voile de polypropylène au centre.

Très facile à draper, excellentes propriétés d'allongement alliées à un temps d'imprégnation très rapide, ainsi qu'à une absorption et à une répartition de résine optimales.

Composition : 180 g/m² fibres polypropylène aiguilletées
600 g/m² fils de verre E coupés
60 g/m² voile PAN

DOMAINE D'APPLICATION

Utilisation pour moules fermés.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Conditionnement	Rouleau d'env. 58 kg - 60 m
Descriptif	Mat de fils coupé (cousu/tricoté) Poids : 840 g/m² +/- 15% Epaisseur : 8 mm +/- 10% Largeur : 127 cm +50/- 20mm - 1 bord coupé Collage : couture/tricotage avec fibres synthétiques
Consommation de résine	1050 g/m²/mm
Stockage	Dans son emballage d'origine, à l'abri de l'humidité, dans un endroit bien ventilé à température ambiante modérée

SOLOPLAST-VOSSCHEMIE
37, Rue du Pré Didier
Z.I.
38120 FONTANIL-CORNILLON

Téléphone : 04 76 75 42 38
Télécopie : 04 76 56 14 49
E-Mail : info@soloplast.fr
Internet : www.soloplast.fr

UTILISATION – SECURITE

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services.

SOLOPLAST-VOSSCHEMIE
37, Rue du Pré Didier
Z.I.
38120 FONTANIL-CORNILLON

Téléphone : 04 76 75 42 38
Télécopie : 04 76 56 14 49
E-Mail : info@soloplast.fr
Internet : www.soloplast.fr