

# KETANOX B182

Durcisseur

09/2008

## :: DESCRIPTION

Le KETANOX B182 est une solution de peroxyde de méthyle éthyle cétone (PMEC) dans un flegmatisant.

## :: DOMAINES D'APPLICATION

Il est utilisé en combinaison avec un accélérateur au cobalt pour la polymérisation, à température ambiante ou à températures plus élevées, des résines polyester insaturées. La concentration varie entre 1 et 2% sur le poids de la résine.

## :: CARACTERISTIQUES PRODUIT

|                           |                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coloris :                 | Liquide clair et incolore                                                                                           |
| Teneur en oxygène actif : | 9.2-9.5%                                                                                                            |
| Densité à 20°C :          | 1.170 g/cm <sup>3</sup>                                                                                             |
| Teneur en eau :           | 3% maximum                                                                                                          |
| SADT :                    | 60°C                                                                                                                |
| Stockage :                | 6 mois, dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit sec et bien ventilé, à une température maximale de 25°C |

## :: MISE EN OEUVRE

Pour éviter une petite perte de réactivité, du fait de la nature instable du peroxyde organique, ne pas dépasser une température de stockage de 25°C.

Eviter toute exposition aux rayons directs du soleil.

Tenir éloigné de toute source de chaleur ou d'ignition ; ne pas transvaser ni doser le produit dans l'espace de stockage.

Eviter tout contact avec les agents réducteurs (amines), les acides, les alcalis, et les composés de métaux lourds (accélérateurs, agents dessiccants et savons métalliques).

## **:: UTILISATION – SECURITE**

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services.

Copyright VOSSCHEMIE