

MASTIC FEW – UP SYSTEM

Mastic de finition thixotrope

01/08 – Juill. 2008

:: DESCRIPTION

Le Mastic FEW UP System est un mastic de finition thixotrope particulièrement facile à poncer, laissant une surface très lisse et dense, à pores fermés.

Permet de lisser les surfaces irrégulières et divers matériaux.

Durcit par adjonction de BPO.

Ponçable au bout de 15 minutes.

:: DOMAINES D'APPLICATION

Remplissage de petites et moyennes irrégularités, finition de surfaces mastiquées :

- Préparation aux travaux de peinture sur surfaces mastiquées
- Remise en état de portes, fenêtres et cadres en bois ou métal, avant travaux de peinture
- Réparation sur bateaux, au-dessus de la ligne de flottaison.

:: CARACTERISTIQUES PRODUIT

Couleur :	Crème
Consistance :	Pâteux, thixotrope
Poids spécifique :	1.87 g/m ³ (mastic) 1.10 g/m ³ (durcisseur BPO)
Durée de vie en pot :	Env. 4 minutes
Durcissement :	Par adjonction de 2 à 3% de pâte BPO
Conservation :	6 mois minimum dans son emballage d'origine fermé

:: MISE EN OEUVRE

Bien mélanger le Mastic FEW à 2 à 3% de durcisseur en pâte BPO et l'appliquer à la spatule sur le support préparé.

La surface doit être propre, sèche et exempte de toute trace graisseuse.

La durée de vie en pot est d'environ 4 minutes à température ambiante (20°C).

Eviter tout surdosage de BPO.

Température idéale d'application : entre 15 et 25°C. Par température inférieure, la durée de vie en pot et le temps de durcissement seront prolongés.

Le mastic une fois durci sera ponçable au bout de 15 minutes environ.

:: UTILISATION – SECURITE

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services.

Copyright VOSSCHEMIE
www.yachtcare.fr