Poudre à Thixotroper TX1

Charges

01/07
Mai 2007

DESCRIPTION

La Poudre à Thixotroper TX 1 est une charge épaississante et structurante pour les résines polyester permettant ainsi leur mise en œuvre sur les surfaces verticales sans couler. Elle est particulièrement recommandée lorsqu'aucune résine étrangère ne doit entrer dans la résine à épaissir, comme c'est le cas avec une pâte à thixotroper.

DOMAINE D'APPLICATION

Epaississement et thixotropie des résines polyester pour permettre leur mise en œuvre sur les surfaces verticales sans couler.
Pour rendre thixotropes les résines polyester spéciales telles que les résines ininflammables ou les résines ayant des propriétés mécaniques et chimiques particulières et dans lesquelles aucune résine standard ne doit être incorporée.
Fabrication de colles et de mastics.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Coloris	blanchâtre
Consistance	poudre
Densité	40 à 50 g/l
Quantité à ajouter :	0,5 à 3 % en poids
Durée de conservation (dans un endroit frais et à l'abri de l'humidité)	au moins 6 mois dans l'emballage d'origine non ouvert

MISE EN ŒUVRE

Selon la consistance de la résine de base, ajouter de 0,5 à 3 % de poudre à thixotroper TX 1 pour obtenir un produit thixotrope. La poudre doit être très soigneusement mélangée à la résine non catalysée, sans former de grumeaux et de façon homogène. La qualité du produit dépend de l'homogénéité du mélange.

UTILISATION - SECURITE

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel

SOLOPLAST-VOSSCHEMIE
37, Rue du Pré Didier
Z.I.
38120 FONTANIL-CORNILLON

Téléphone : 04 76 75 42 38
Télécopie : 04 76 56 14 49
E-Mail : info@soloplast.fr
Internet : www.soloplast.fr

de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif.

Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services.

Copyright VOSSCHEMIE

SOLOPLAST-VOSSCHEMIE
37, Rue du Pré Didier
Z.I.
38120 FONTANIL-CORNILLON

Téléphone : 04 76 75 42 38
Télécopie : 04 76 56 14 49
E-Mail : info@soloplast.fr
Internet : www.soloplast.fr