

Poudre à Thixotroper TX2

Charges

01/06
Octobre 2006

:: DESCRIPTION

La Poudre à Thixotroper TX 2 est une charge épaississante et structurante pour les résines époxy et vinylester permettant ainsi leur mise en œuvre sur les surfaces verticales sans couler. Elle est particulièrement recommandée lorsqu'aucune résine étrangère ne doit entrer dans la résine à épaissir, comme c'est le cas avec une pâte à thixotroper. En raison de ses propriétés hydrophobes, cette poudre à thixotroper n'apporte que très peu d'humidité à la résine. La qualité de la résine reste inchangée durant un long moment et ce même en cas de hausse des températures.

:: DOMAINE D'APPLICATION

Epaississement et thixotropie des résines époxy et vinylester pour permettre leur mise en œuvre sur les surfaces verticales sans couler.

Pour rendre thixotropes les résines époxy sans solvant et les systèmes époxy avec durcisseurs aminés pour résines de scellement et gelcoats appliqués verticalement.

:: CARACTERISTIQUES PRODUIT

Coloris	blanc
Consistance	poudre
Masse volumique	1,8 g/cm ³
Densité	40 à 50 g/l

:: MISE EN ŒUVRE

Selon la consistance de la résine de base et du résultat souhaité, la quantité de poudre à thixotroper TX 2 à ajouter pourra atteindre :

- jusqu'à 3 % pour les résines époxy
- jusqu'à 2 % pour les résines vinylester.

En raison de ses propriétés particulièrement hydrophobes, cette poudre est relativement difficile à répartir dans la résine ; c'est pourquoi le mélange doit être fait très soigneusement afin d'obtenir une bonne homogénéité.

TX 2 peut être utilisée non seulement dans le composant A des résines époxy mais également dans le composant B.

:: UTILISATION - SECURITE

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif.

Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services.

Copyright VOSSCHEMIE