TISSU ROVING TR 300 g/m²

Mars 2021

DESCRIPTION

Tissu de verre Roving à structure toile.

DOMAINE D'APPLICATION

Fabrication de pièces industrielles, silos, réservoirs, construction nautique, coques de véhicules et parements de sandwich.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Poids :	300 g/m² (±5%)
Largeur :	15 – 250 cm
Structure :	Armure toile
Support :	Rouleau, diam. 78 mm

Couche	Type de fibre	Fils / 10 cm	Matière
Chaîne	600 Tex	24 (±1)	E-glass – Roving direct
Trame	600 Tex	25 (±1)	E-glass – Roving direct

MISE EN ŒUVRE

Imprégnation : résines polyester, vinylester et époxy

Mise en œuvre : manuelle, sous vides RTM, film et bâche à vide

UTILISATION - SECURITE

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

SOLOPLAST-VOSSCHEMIE
37, Rue du Pré Didier
Z.I.
38120 FONTANIL CORNILLON

Téléphone : 04 76 75 42 38
Télécopie : 04 76 56 14 49
E-Mail : info@soloplast.fr
Internet : www.soloplast.fr

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif.

Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services.

SOLOPLAST-VOSSCHEMIE
37, Rue du Pré Didier
Z.I.
38120 FONTANIL CORNILLON

Téléphone : 04 76 75 42 38
Télécopie : 04 76 56 14 49
E-Mail : info@soloplast.fr
Internet : www.soloplast.fr